

**TOIMIVUSDEKLARATSIOON**  
**Nr. 003/19C**


1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **Poorbetoonplokid BLOCKLITE**
2. Kavandatud kasutusala: **Autoklaavitud poorbetoonist plokid on ette nähtud kasutamiseks kandvates ja mittekandvates välis- ja siseseintes koos plokiliimiga (peenteramört)**
3. Tootja:  
**Bauroc AS**  
**Tehas 2, Ritsika vkt 13, 31027 Kohtla-Järve, Eesti**  
**Tel: +372 665 8620 e-mail: bauroc@bauroc.ee**
4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: **Süsteem 2+**
5. Ühtlustatud standard: **EN 771-4:2011+A1:2015**  
Teavitatud asutus: **nr 1504; TTÜ Sertifitseerimisasutus (1504 – CPR – 0415)**
6. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused		Toimivus			Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Mõõtmed	Pikkus, mm	600			EN 771-4:2011+A1:2015
	Laius, mm	200	300	300	
	Kõrgus, mm	250	200	250	
Mõõtmeterantsid	Kategooria	TLMB			
	Sängituspindade tasasus, mm	≤1,0			
	Sängituspindade paralleelsus, mm	≤1,0			
Kategooria survetugevuse alusel		I			
Survetugevus: keskmine, N/mm <sup>2</sup> (L sängituspinnale, kuubik 100x100x100 mm)		1,8			
Mõõtmete stabiilsus (mahukahanemine) mm/m		≤0,3			
Nakketugevus nihkel, peenteramört, N/mm <sup>2</sup>		0,30 (EN 998-2 lisa C kohane väärtus)			
Tuletundlikkus		A1			
Veeimavus, g/(m <sup>2</sup> s <sup>0,5</sup> )		NPD			
Veeauru difusioonitegur μ		5/10 (EN 1745 kohane tabelväärtus, Tabel 12)			
Keskmine brutokuivtihedus, kg/m <sup>3</sup>		400			
Soojuserijuhtivus: λ <sub>10,dry</sub> (P=50%), W/(mK)		0,096 (EN 1745, mudel S1)			
Kestvus (külmakindlus)		35 tsüklit			
Kuju ja vorm		Täismüürikivi			

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Tallinn, 30.04.2019



Toomas Nilson  
Juhatuse liige